



## MARMORINO ANTICO 300

### Descrizione del prodotto

"Pasta di grassello" con selezionate polveri di marmo (300 micron) per prestigiose finiture satinata o semilucida ad effetto Marmorino Veneziano - spessore medio/fino.

### Campo d'impiego

Decorazioni di prestigio a spessore medio/fino, ad effetto satinato/semilucido per interni.

### Caratteristiche del prodotto

MARMORINO ANTICO 300 si colloca tra i migliori prodotti di finiture di prestigio per interni e permette di ottenere il classico effetto Marmorino con un unico prodotto con un consumo contenuto di materiale. Il colore del prodotto è personalizzabile con le tonalità del sistema tintometrico Luxury&Lime.

L'accurata miscelazione con micromarmi selezionati produce uno stucco in pasta, pronto all'uso, che permette un'ampia gamma di metodi applicativi tali da soddisfare anche le più sofisticate esigenze decorative.

La tradizione della calce, prodotta con tecnologia avanzata, proietta Bericalce verso l'Ambient Care ed il mercato della Green Division.

Le materie prime naturali, accuratamente selezionate, conferiscono a MARMORINO ANTICO 300 applicato, un altissimo valore ecologico facilitando la dispersione dell'umidità ed evitando la formazione di muffe e batteri, senza necessità di additivi chimici. Prodotto non infiammabile ed a basso odore.

Dati tecnici	
Nome	Marmorino Antico 300
Composizione	Grassello di calce "dolomitica" (stagionatura minima 12 mesi), polveri di marmo ed additivi per un valore inferiore al 4%
Aspetto	Pasta densa
Colore	Bianco naturale
Diluizione	Pronto all'uso (eventuale diluizione in acqua 0÷5%)
Resa per strato	ca. 1,8 - 2,2 m <sup>2</sup> /Kg
PH	13
Permeabilità al vapore	SD ~ 0,045 m (DIN 52 615)
Assorbimento d'acqua	w ~ 0,35 kg / (m <sup>2</sup> h0,5) (EN 1062-3:2001)
Classe di appartenenza VOC	VOC 5 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Peso specifico	1,65 Kg/l
Confezione	Contenitori da 7,5 - 25 Kg
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C
Avvertenze	Proteggere le superfici dalla pioggia nelle prime 24 ÷ 48 ore dall'applicazione.

# MARMORINO ANTICO 300

---

## Ciclo e modalità applicative

- Si consiglia la preparazione della base con Primer specifico, ISOLANTE CONSOLIDANTE o fondo uniformante tipo ISOLANTE ANCORANTE BERICO.
- Applicazione con frattazzo inox.
- Controllare che il supporto sia pulito ed asciutto, eventualmente rimuovere parti inconsistenti, eliminare tracce di oli e grassi e stuccare eventuali irregolarità del fondo.
- Il prodotto va applicato in 2 o più mani. A stesura avvenuta il grado di satinatura/lucentezza verrà definito da un ulteriore passaggio con frattazzo e/o appositi attrezzi. Si consiglia di applicare una prima mano e lasciare asciugare per almeno 4 ore tale da garantire una corretta aderenza al supporto.
- E' importante che il materiale sia della giusta consistenza e diluizione in base alla temperatura ed all'assorbimento del fondo.
- Temperatura di applicazione 5° - 35°C
- Tutti i prodotti a base calce hanno una essiccazione normale in base agli spessori applicati ma, la reale durezza del prodotto si ottiene mediante la carbonatazione che avviene a contatto con l'aria. Questo processo può durare molti mesi.

## Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

**Data di emissione 01.04.2004**

**Data di revisione 1 27.05.2016**

## BeriCalce ITALIA

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITALIA

Tel./Fax (+39) 0444 929102

Tel. (+39) 0444 923317

Skype: bericalce

info@bericalce.com

**bericalce.com**